



EMBORRACHAMENTO POLIÉSTER (sistema base água)

Produto à base de resinas especiais, que formam revestimentos de excelente flexibilidade

PROPRIEDADES

É um produto formulado com resinas termoplásticas monocomponentes, apresentando secagem por evaporação dos solventes. Apresenta excelente desempenho em ambientes úmidos.

APLICAÇÕES

Destina-se à pintura de superfícies de alvenaria e pisos (concretos, rebocos, tijolos, fibrocimento, telhas), nas quais são isentadas aplicações de fundos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS BÁSICAS

VISCOSIDADE	120-150 segundos em copo Ford n.º 04
DENSIDADE	1,15-1,20 g/cm ³
SÓLIDOS	52-58 % (volume)
BRILHO	60-65 UB (Glossmeter)
SECAGEM	05-10 minutos (toque) 06-24 horas (manuseio) 48-72 horas (completa)

PRÉ-REQUISITOS

As superfícies devem estar devidamente secas e desengraxadas, isentas de cal ou quaisquer produtos cáusticos, ácidos ou detergentes residuais.

PREPARAÇÃO / APLICAÇÃO

A tinta deverá ser aplicada na sua forma de apresentação ou com diluição máxima de 5-10%, com água. Sua aplicação deve ser feita com rolo de lã, em duas (02) demãos.

DEMÃO SUBSEQUENTE: 02 – 06 horas

Obs.: Depois de feita a aplicação, o tempo de cura recomendado é de 72 horas. Evitar o uso do local neste período.

RENDIMENTO: 3,0 - 4,0 m²/ litro.