	TINTA EPÓXI **Especial cerâmica** Revestimento que oferece excelentes propriedades mecânicas e químicas, possuindo uma gama de aplicação bastante ampla.

PROPRIEDADES
Estabelece ao substrato uma grande proteção mecânica (resistência a riscos) e química (tolerância a certos produtos químicos). Possui excelente resistência a álcalis e óleos, e boa resistência a solventes ácidos e abrasão.
APLICAÇÕES
É indicado para aplicação em superfícies de cerâmica e concreto, tais como pisos, banheiros e paredes de refeitórios. Sendo um revestimento liso, evita o inconveniente dos rejuntes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS BÁSICAS	
VISCOSIDADE	120-150 segundos em copo Ford n.º 04
DENSIDADE	1,12-1,17 g/cm³
SÓLIDOS	55 % (peso)
BRILHO	40-60 UB (Glossmeter)
SECAGEM	30-40 minutos (toque) 04-06 horas (manuseio) Após 72 horas (completa)

PRÉ-REQUISITOS
As superfícies devem ser preparadas: secas, lixadas e livres de impurezas. Umidade relativa do ar no máximo em 85% e temperatura entre 10º e 40ºC. Sobre os cerâmicos, aconselha-se remover bem as gorduras com produtos de limpeza que contenham amônia (hidróxido de amônio). Com um pano ou rolo de lã, passar o Diluente Reativo Epóxi, que remove umidade e promove maior aderência do revestimento Epóxi.

PREPARAÇÃO
APLICAÇÃO: a Tinta Epóxi é fornecida em dois componentes, A e B. Ao componente A (Tinta), mistura-se o componente B (catalisador), em proporção 3x1 para Tinta Epóxi alta espessura. A mistura deve ser perfeitamente homogeneizada e utilizada no máximo em 6 horas. Este é o Pot-Life da tinta, sendo que após este período, torna-se impossível a aplicação. A aplicação pode ser feita com rolo de pele de carneiro. Para diluir, utiliza-se o Diluente Reativo Epóxi. DEMÃO SUBSEQUENTE: 6-8 horas

RENDIMENTO: 4,0 - 4,5 m2/ litro catalisado.