



CENTAUCLEAR PU ALIFÁTICO

Acabamento brilhante de excelente dureza, com cura química por Aduto de Isocianato Alifático

PROPRIEDADES

Estabelece ao substrato uma grande proteção mecânica (resistência a riscos) e química (tolerância a certos produtos químicos). Forma um filme de excelente resistência ao amarelecimento, com manutenção do seu brilho (baixa calcinação).

APLICAÇÕES

Destinado à impermeabilização de metais, pedras decorativas, granitinas, lajotas e pisos de concreto ou madeira. Pintura de estruturas metálicas expostas às ações do tempo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS BÁSICAS

VISCOSIDADE	55-75 segundos em copo Ford n.º 04
DENSIDADE	0,93-1,05 g/cm ³
SÓLIDOS	42-55 % (volume)
BRILHO	91-97 UB (Glossmeter)
SECAGEM	15-30 minutos (toque) 04-06 horas (manuseio) após 72 horas (completa)

PRÉ-REQUISITOS

Para a aplicação do Centauclear, as bases devem estar extremamente secas e livres de impurezas.

PREPARAÇÃO

O Centauclear (parte A) deverá receber o Catalisador (parte B), para ser realizada a cura do sistema.

Proporção: 3 partes de A
1 parte de B

A viscosidade original do Centauclear deverá ser reduzida a 18-25 segundos, para aplicação à pistola, com Diluente PU, numa proporção média de 15-30% sobre o total. Pode ser aplicado com rolo de pele de carneiro.

A mistura deve ser perfeitamente homogeneizada e utilizada no máximo em **6 horas**.

DEMÃO SUBSEQUENTE: 1 - 2 horas

RENDIMENTO: 5,0 - 7,0 m²/ litro, com camada em torno de 15-25 microns.